

Инструкция

Клей для блоков CBS «БЛОК»

Подготовка основы

Основа для нанесения клея должна быть прочной, очищенной от пыли, грязи, жировых или масляных пятен, отслоений, следов краски и других покрытий, ухудшающих сцепление с поверхностью. Сильно впитывающие поверхности рекомендуется смачивать водой.

Приготовление раствора

Сухой клей развести водой от +5 °С до +20 °С в соотношении 0,2-0,25 л воды на 1 кг, 5-6,25 л на 25 кг клея. Перемешать электрическим миксером до однородной массы, дать отстояться 5 минут и снова перемешать. Раствор готовить в количествах необходимых для работы в течение 2-3 часов.

Выполнение работ

Раствор наносится плоским, а затем разравнивается зубчатым шпателем с зубом 5 мм на монтажную поверхность блока. После укладки блок следует прижать, чтобы толщина шва не превышала 3 мм., тем самым, исключая возможность образования «мостиков холода» и промерзания стены. Корректировку положения блоков нужно производить в течение 10 минут.

Особенности

Пластичный, влагостойкий, морозостойкий, прочный, экономичный.

Меры предосторожности

Беречь от детей. При попадании в глаза промыть их большим количеством воды. При работе использовать перчатки и респиратор.

Упаковка и хранение

Поставляется в бумажных мешках весом 25 кг. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке, в сухих помещениях 12 месяцев со дня изготовления.