

Инструкция

Клей для плитки CBS «Базовый»

Подготовка основы

Основа для нанесения клея должна быть прочной, очищенной от пыли, грязи, жировых или масляных пятен, отслоений, следов краски и других покрытий, ухудшающих сцепление с поверхностью. Сильно впитывающие поверхности рекомендуется предварительно обработать грунтовкой.

Приготовление раствора

Сухой клей развести водой от +5 °С до +20 °С в соотношении 0,2-0,25 л воды на 1кг, 5-6,25 л на 25 кг клея. Перемешать электрическим миксером до однородной массы, дать отстояться 5 минут и снова перемешать. Раствор готовить в количествах необходимых для работы в течение 2-3 часов.

Укладка плитки

Клей наносить на основу при помощи плоского шпателя и разравнивать зубчатым шпателем.

- Для плитки размером до 100x100 мм размер зуба 4 мм
- Для плитки до 300x300 мм – 6-8 мм,

Клей рекомендуется наносить на такую площадь, которую можно облицевать плиткой в течение 10-15 минут. Плитку уложить на основание и небольшими поворотными движениями вдавить в раствор. Ширина шва должна быть не менее 1 мм. Рекомендуется использовать расшивочные крестики. Требуемую ширину швов между плитками определить исходя из размера плитки. При укладке крупногабаритной плитки необходимо нанести клей на основание и на обратную сторону плитки. Затирка швов допускается через 24 часа после крепления плитки для вертикальных поверхностей и через 48 часов для горизонтальных поверхностей. Напольные плитки не должны испытывать нагрузки в течение 48 часов. В процессе работы и в последующие три дня температура в помещении должна быть не ниже +5 °С

Особенности

Пластичный, влагостойкий, устойчив к сползанию плитки.

Меры предосторожности

Беречь от детей. При попадании в глаза промыть их большим количеством воды. При работе использовать перчатки и респиратор.

Упаковка и хранение

Поставляется в бумажных мешках весом 25 кг. Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке, в сухих помещениях 12 месяцев со дня изготовления.